

Anexo 1

Especificaciones del carbón mineral				
Características	Especificaciones (límites)			
	Carbón Tipo 1	Carbón Tipo 2	Carbón Tipo 3	Carbón Tipo 4
Poder Calorífico Superior, kcal/kg Base como se recibe	5,150 Mínimo	4,790 Mínimo	4,425 Mínimo	5,150 Mínimo
Contenido de Cenizas, % Peso Base como se recibe	30.00 Máximo	34.00 Máximo	38.00 Máximo	28.00 Máximo
Contenido de Humedad Total, % Peso Base como se recibe	5.69 Máximo	5.69 Máximo	5.69 Máximo	5.69 Máximo
Contenido de Azufre, % Peso Base como se recibe	1.80 Máximo	1.80 Máximo	1.80 Máximo	2.6 Máximo
Índice de Libre Expansión (FSI), adimensional	3.0 Máximo	3.0 Máximo	3.0 Máximo	3.0 Máximo
Granulometría, % Peso 4" x 0	100 Mínimo	100 Mínimo	100 Mínimo	100 Mínimo